UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
GEOLOGICAL SURVEY

STRATEGIC MINERALS INVESTIGATIONS
PRELIMINARY MAP PLATE 24

DRIFT WALL SAMPLES

SAMPLE NO.	WIDTH	ASSAY %Cu	oz.Au	oz.Ag
327	5'	3.00	0.005	4.75
328	5'	4.59	0.005	3.35
329	5'	5.31	0.010	4.00
330	5'	1.63	0.005	1.95
331	5'	2.10	0.010	2.65
332	5'	1.26	0.005	1.80
333	5'	1.70	0.005	2.10
334	5'	2.00	0.075	0.90
335	5'	1.31	0.040	1.45
336	4'	4.40	0.015	3.20
337	4'	0.74	0.140	2.25
338	3.5'	1.15	0.050	2.10
339	3.5'	2.82	0.030	2.60
340	5'	0.57	0.010	0.65
341	5'	0.42	0.025	2.45
342	5'	0.45	0.020	0.75
343	5'	0.26	0.010	0.10
344	5'	0.95	0.040	1.40
345	5'	1.36	0.050	0.90
346	2'	2.10	0.025	0.45
347	5'	0.85	0.015	0.75
348	5'	2.53	0.015	4.35
349	5'	0.65	0.010	1.45
350	5'	1.55	0.015	3.80
351	5'	0.78	0.005	0.50
352	5'	1.71	0.045	0.70
353	5'	0.76	0.010	0.55
354	5'	1.28	0.010	0.90
355	5'	4.89	0.040	2.00
356	4'	1.86	0.010	1.00
357	4'	1.30	0.055	3.35
358	5'	1.18	Tr.	0.50
359	5'	0.25	0.005	0.55
360	5'	2.44	0.040	5.35
361	5'	2.73	0.085	6.80
362	5'	0.44	Tr.	0.20
363	5'	2.14	0.070	5.50
364	5'	0.50	Tr.	0.35
365	5'	0.27	Tr.	0.10
366	5'	1.86	0.015	0.90
367	5'	1.64	0.010	0.75
368	5'	1.64	0.010	0.75
369	5'	1.17	Tr.	0.40
370	5'	0.98	0.005	0.90
371	5'	0.38	Tr.	0.40
372	5'	1.05	Tr.	0.50
373	5'	1.13	Tr.	0.50
374	5'	0.59	Tr.	0.45
375	5'	2.04	Tr.	0.45
376	5'	2.54	0.035	6.50
377	5'	2.70	0.030	4.95
378	5'	1.22	0.050	7.20
379	5'	1.47	0.045	2.40
380	5'	2.41	0.020	1.45
381	5'	1.31	0.020	1.15

ALL SAMPLES CUT IN OXIDE ORE

NOTE: Sampling and assaying from U.S. Bureau of Mines. Proj. 1406

300 LEVEL ASSAY MAP, EMPIRE MINE, CUSTER COUNTY, IDAHO

SCALE 40 0 40 80 120 FEET